

E' un cartongelso bitumato ricoperto con sabbia su entrambe i lati . Usato come strato separatore per la posa di membrane impermeabilizzanti e pannelli. Utilizzato anche come freno a vapore per applicazioni su tetti piani o a falda

MEMBRANA**PEGASUS R**

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	U /M	VALORI NOMINALI	TOLLERANZE
LUNGHEZZA	UNI EN 1848-1	M	20	± 1%
LARGHEZZA	UNI EN 1848-1	M	1	± 1%
MASSA AREICA	UNI EN 1849-1	KG/M ²	1,5	± 10%
FLESSIBILITÀ A FREDDO	UNI EN 1109	°C	0	
STABILITÀ DI FORMA A CALDO	UNI EN 1110	°C	70	
RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE CARICO MASSIMO TRASVERSALE CARICO MASSIMO	UNI EN 12311-1	N/50MM	250 180	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONGITUDINALE TRASVERSALE	UNI EN 12311-1	%	2 3	

Le membrane fabbricate dalla GENERAL MEMBRANE SpA sono a base di bitume derivante dalla distillazione del greggio petrolifero e non contengono catrame derivante dal carbon fossile ne amianto. Non contengono sostanze pericolose ai sensi della legge 29 maggio 1974, n°256 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. D.M. 28 gennaio 1992, allegato III, p.to 2).

La membrana oggetto della presente scheda tecnica non è soggetta all'obbligo di emissione della scheda di sicurezza ai sensi del D.M. 28 gennaio 1992 art. 10 recante "classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal consiglio e dalla commissione delle comunità europee". Per chi ne facesse espressa richiesta è comunque a disposizione una scheda informativa per il corretto uso del prodotto.

I dati riportati sulla scheda tecnica sono dati medi indicativi relativi alla attuale produzione e possono essere aggiornati in qualsiasi momento e senza preavviso dalla GENERAL MEMBRANE SpA. Le informazioni tecniche che la GENERAL MEMBRANE SpA fornisce rappresentano il suo migliore bagaglio tecnico per quanto concerne le caratteristiche e il corretto utilizzo del prodotto. Visto i diversi e numerosi campi d'impiego e le possibili interposizioni di elementi e situazioni specifiche non di sua dipendenza, la GENERAL MEMBRANE SpA non si assume responsabilità in ordine ai risultati. E' responsabilità dell'acquirente stabilire l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.